

กรมทางหลวง

กองวิเคราะห์และวิจัย

วิธีการทดลองหาปริมาณแอลฟ์ล็อตที่ลาดตามยาวถนนจากเครื่อง Distributor (เทียนเท่า Calif. 339-A)

1. ขอบข่าย

วิธีการทดลองนี้ได้ปรับปรุงจาก Tentative Test Method No. Calif. 399 - A January 1, 1960
อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบความสม่ำเสมอของปริมาณแอลฟ์ล็อตที่ลาดถนนจากเครื่อง Distributor ตาม
ความยาวของถนน (Road Tray Test for Longitudinal Distribution)

2. วิธีทำ

2.1 เครื่องมือ

เครื่องชั่งที่มีความละเอียด 0.1 กรัม

2.2 วัสดุที่ใช้ประกอบการทดลอง

2.2.1 สังกะสีแผ่นเรียบหรือกระดาษแข็งสีเหลี่ยมขนาด 200 X 200 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น

2.2.2 วัสดุที่ดูดซึมได้ในที่นี้ให้ใช้ผ้า

2.3 แบบฟอร์ม

ใช้แบบฟอร์มที่ ว. 8-12

2.4 การทดลอง

2.4.1 ตัดผ้าให้ได้ขนาด 200 มิลลิเมตร X 200 มิลลิเมตร จำนวน 11 ชิ้น

2.4.2 ทำการลงบนผิวน้ำของสังกะสีหรือกระดาษแข็งที่ได้เตรียมไว้ตามข้อ 2.2.1

2.4.3 นำผ้าที่ตัดไว้ในข้อ 2.4.1 ติดทับหน้าสังกะสีหรือกระดาษแข็งที่ทากาวไว้

2.4.4 นำสังกะสีหรือกระดาษแข็งพร้อมกับผ้าที่ติดไว้ใน 2.4.3 ไปชั่งหน้าหนักและจดไว้ทุกๆ แผ่น น้ำหนักที่ได้ คือ น้ำหนักของ Tray (Wt. of Tray)

2.4.5 เมื่อชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วให้นำไปวางบนถนนที่จะลาดแอสฟัลต์โดยวางตรงกลางระหว่างขอบถนนกับ Centre line ของถนน แต่ละแผ่นวางห่างกันในระยะ 4 เมตร ไปตามทางยาวของถนน (Longitudinal) ตามรูปที่ 1

2.4.6 ให้รถ Distributor ที่เตรียมไว้สำหรับลาดแอสฟัลต์ เข้าลาดแอสฟัลต์ตามอัตราที่ได้ตั้งไว้

2.4.7 เมื่อรถ Distributor ลาดแอสฟัลต์ผ่านไป ให้รีบนำแผ่นสังกะสีที่ถูกลาดแอสฟัลต์ไปชั่งหน้าหนัก คือ (Wt. of Tray + asphalt)

2.4.8 โดยการทราบน้ำหนักของแอสฟัลต์ และพื้นที่ของแผ่นสังกะสี (Tray) ก็สามารถคำนวณหาปริมาณแอสฟัลต์ที่ลากได้

2.4.9 รายการคำนวณดูได้จากตัวอย่างที่แนบมา

3. การคำนวณ

$$\text{Average rate of spread} = \frac{\text{wt. of Asphalt}}{\text{Area of tray}} \text{ gm./mm}^2$$

$$\% \text{ variation} = \frac{\text{Average rate of spread-rate of spread each tray} \times 100}{\text{Average rate of spread}}$$

4. รายงาน

4.1 รายงานปริมาณแอสฟัลต์ที่ต้องการให้ลากบนถนน เป็นแกลลอนต่อตารางเมตร หรือลิตรต่อตารางเมตร

4.2 รายงานปริมาณแอสฟัลต์ที่ตรวจสอบได้โดยการทดลองข้างต้นเป็นแกลลอนต่อตารางเมตร หรือลิตรต่อตารางเมตร

4.3 รายงานเบอร์เซ็นต์ของ Variation ที่คำนวณได้แต่ละค่า

5. ข้อควรระวัง

5.1 เวลาจดน้ำหนักของแผ่นสังกะสีหรือกระดาษแข็ง (Tray) ระวังอย่าให้เกิดสับสนขึ้น

5.2 ให้รีบชั้นน้ำหนักของแผ่นสังกะสีภายหลังที่รถ Distributor ได้ลาดแอสฟัลต์ผ่านไปแล้ว โดยเฉพาะในขณะที่อากาศร้อนจัดเพราะสารละลายพอกน้ำมัน (สำหรับแอสฟัลต์พอก Cut Back) และน้ำ (สำหรับแอสฟัลต์พอก Emulsified Asphalt) จะระเหยไปทำให้ไม่ได้น้ำหนักที่ถูกต้อง

6. หนังสืออ้างอิง

Asphalt Surface Treatment and Asphalt Penetration Macdam ของ The Asphalt Institute. Ms 13

กองวิเคราะห์และวิจัย

กรมทางหลวง

ทางสาย สระบุรี-นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ทดลอง จำนวน
 วันที่ทดลอง 28 ตุลาคม 2513 กม. 30+960

Test of a binder distributor
Road Tray Test for Longitudinal Distribution

Tray No.	Wt. of Tray (gm.)	Wt. of Tray Asphalt (gm.)	Wt. of Asphalt (gm.)	Rate of Spread (Kg./m ²)	Variation (%)
1	104.1	128.5	24.4	0.61	+9
2	102.2	126.8	24.6	0.62	+11
3	103.8	125.9	22.1	0.55	-2
4	100.9	125.4	24.5	0.61	+9
5	102.8	124.5	21.7	0.54	-4
6	102.6	123.9	21.3	0.53	-5
7	104.5	126.3	21.8	0.55	-2
8	104.5	125.1	20.6	0.51	-8
9	99.3	121.1	21.8	0.55	-2
10	103.1	124.4	21.3	0.53	-5
11	106.1	127.8	21.7	0.54	-4
Total =		245.8	5.97		
Average =		22.4	0.56		

$$\text{Area of tray} = 200 \times 200 \text{ mm}^2 = 40,000 \text{ mm}^2$$

$$\text{Average Rate of Spread} = \frac{\text{Wt. of Asphalt}}{\text{Area of tray}} = \frac{22.4}{40,000} \text{ gm./mm.}^2 = 0.00056 \text{ gm./mm.}^2 \\ = 0.56 \text{ kg./m.}^2$$

%Variation-Average Rate of Spread-Rate of Spread on each tray X100

Average Rate of Spread


e.g. Tray No. 1

$$\% \text{ Variation} = \frac{(0.56 - 0.61) \times 100}{0.56} = + 9\%$$

N.B. % Variation ต้องไม่มากกว่า $\pm 15\%$

การทดลองที่ ทล.-ท. 402/2515

Test Number DH-T 402/1972



รูปที่ 1