

ส่วนที่ ๒ ผลงานที่จะส่งประเมิน (เรียงลำดับตามความดีเด่นหรือความสำคัญ)

๑) ชื่อผลงาน

๑.๑) ผลงานลำดับที่ ๑ : การปรับปรุงวิธีการทดลองที่ ทล.ท.๑๐๒/๒๕๑๕ วิธีการทดลองหาค่า Liquid Limit (LL) ของดิน และวิธีการทดลองที่ ๑๐๓ วิธีการทดลองหาค่า Plastic Limit และ Plasticity Index (PI) ของดิน ตามมาตรฐาน ASTM D ๔๓๑๘

๑.๒) ผลงานลำดับที่ ๒ : การใช้เครื่อง Soil Sensor วัดค่า pH และความชื้น เพื่อควบคุมคุณภาพงาน Pavement In-Place Recycling

๒) ระยะเวลาที่ดำเนินการ

๒.๑) ผลงานลำดับที่ ๑ : ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

๒.๒) ผลงานลำดับที่ ๒ : ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

๓) สัตส่วนในการดำเนินการเกี่ยวกับผลงาน

- ผลงานลำดับที่ ๑ : ตนเองปฏิบัติ สัตส่วนของงานร้อยละ ๗๐

รายละเอียดผลงาน การปรับปรุงวิธีการทดลองที่ ทล.ท.๑๐๒/๒๕๑๕ วิธีการทดลองหาค่า Liquid Limit (LL) โดยติดตั้งมอเตอร์ที่ความเร็ว ๑๒๐ รอบต่อนาที เข้ากับเครื่องมือเคาะหาค่าขีดจำกัดเหลว, การนับรอบจำนวนเคาะโดยใช้ Reed Switch , ตรวจสอบความยืดหยุ่นพื้นยางของเครื่องมือเคาะด้วยลูกเหล็กขนาด ๕/๑๖ นิ้ว ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D ๔๓๑๘ กระดอนขึ้นมาได้ ร้อยละ ๗๗ ถึง ๙๐ ของความสูงหลอดพลาสติกใส จึงจะมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการทดสอบนี้

การปรับปรุงวิธีการทดลองที่ ทล.ท.๑๐๓/๒๕๑๕ วิธีการทดลองหาค่า Plastic Limit โดยการใช้เครื่องคลึง (Plastic limit rolling device) เพื่อช่วยให้ผลการทดสอบแม่นยำขึ้น เครื่องมือดังกล่าวมีลักษณะรูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ภายในมีส่วนที่ทำเป็นขอบกั้นทั้ง ๒ ด้าน มีความสูง 3.0 ± 0.5 มิลลิเมตร และอีกส่วนหนึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบมีมือจับ เพื่อใช้แทนการคลึงดินด้วยมือ กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน

รายชื่อผู้ที่มีส่วนร่วม ในผลงาน	ลายมือชื่อ	สัตส่วนผลงาน ของผู้ที่มีส่วนร่วม	ระบุรายละเอียดของผู้ที่มีส่วนร่วมในผลงาน
นายกิตติชัย ศรีโยธา		๓๐	ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ ๒ ผลงานที่จะส่งประเมิน (ต่อ)

- ผลงานลำดับที่ ๒ : ตนเองปฏิบัติ สัปดาห์ของงานร้อยละ ๘๐

รายละเอียดผลงาน การควบคุมคุณภาพงาน Pavement In-Place Recycling เป็นการตรวจสอบความสม่ำเสมอของความชื้น และวัสดุผสมเพิ่ม แล้วบดทับให้ได้ความแน่น และมีกำลังรับน้ำหนักตามที่กำหนด เนื่องจากดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงอัด ตามวิธีการทดลองที่ ทล.ท.๑๐๕/๒๕๑๕ “วิธีการทดลองหา Unconfined Compressive Strength ของดิน” เป็นการสุ่มเก็บตัวอย่างตัวแทน ๓ ตัวอย่าง ทุกช่วงการก่อสร้างพื้นที่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร การตรวจสอบด้วยสายตาอาจไม่เพียงพอ การใช้เครื่อง Soil Sensor สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในการควบคุมคุณภาพงานได้มากยิ่งขึ้น

กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน

รายชื่อผู้ที่มีส่วนร่วม ในผลงาน	ลายมือชื่อ	สัดส่วนผลงาน ของผู้มีส่วนร่วม	ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนร่วมในผลงาน
นายวัฒน์พงศ์ ดวงสิน	วัฒน์วงศ์	๒๐	สอบเทียบอุปกรณ์

๔) ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (จำนวน ๑ เรื่อง)

เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพวัสดุรองพื้นทางจากลูกรังผสมกากยางที่ได้จากการชุดสี
(Reclaimed Asphalt Pavement: RAP)

แบบเสนอเค้าโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวทางการพัฒนา
หรือปรับปรุงงาน

(กรณีเลื่อนประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ชื่อผลงานลำดับที่ ๑ การปรับปรุงวิธีการทดลองที่ ทล.ท.๑๐๒/๒๕๑๕ วิธีการทดลองหาค่า Liquid Limit (LL) ของดิน และวิธีการทดลองที่ ๑๐๓ วิธีทดลองหาค่า Plastic Limit และPlasticity Index (PI) ของดิน ตามมาตรฐาน ASTM D ๔๓๑๘
๑) สรุปสาระสำคัญโดยย่อ ความชื้นในมวลดินมีอิทธิพลสูงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินทั้งในด้านการเปลี่ยนสถานะ และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางวิศวกรรม เช่น เมื่อมีน้ำมากขึ้นความแข็งแรงของดินฐานรากมีค่าลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความชื้นมีผลมากต่อดินที่มีขนาดเม็ดละเอียด ได้แก่ ดินเหนียว (Cohesive Soil) ทั้งนี้แรงยึดเกาะระหว่างเม็ดดิน หรือความเหนียวดังกล่าวเกิดจากการดึงดูดระหว่างประจุไฟฟ้าที่อยู่ในเม็ดดิน สำหรับดินที่มีขนาดเม็ดดินใหญ่ อิทธิพลของการดึงดูดเนื่องจากประจุไฟฟ้ามีค่าน้อย ความเหนียวจึงไม่มี (Cohesionless Soil) ดินประเภทนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก ความชื้นในมวลดิน ณ จุดขณะเปลี่ยนสภาพเรียกว่า “ขอบเขตสถานะภาพ” เช่น เป็นปริมาณความชื้นที่ดินจะเริ่มไหลเหมือนของเหลว ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของมวลดินนั้น ๆ นอกจากนี้จะใช้เป็นตัวบ่งบอกคุณสมบัติพื้นฐานแล้ว ยังใช้ในการจัดจำแนกหมวดหมู่ (Soil Classification) และคาดคะเนคุณสมบัติทางวิศวกรรมบางอย่าง เช่น การทรุดตัวของชั้นดิน ค่าพิกัดเหลว และพิกัดพลาสติกถือเป็นค่าดัชนีที่สำคัญที่สามารถบ่งชี้คุณสมบัติพื้นฐานของดินใช้ในการจัดจำแนกชนิดของดินมวลละเอียด (ASTM D๒๔๘๗, D๓๒๘๒) และสามารถใช้เพื่อประมาณคุณสมบัติทางวิศวกรรมต่าง ๆ ของดินมวลละเอียดได้ เช่น กำลังรับแรงเฉือน (Shear Strength) คุณสมบัติการยุบตัวของดิน (Compressibility Behavior) เป็นต้น วิธีการทดสอบหาค่าพิกัดเหลวที่นิยม คือ การทดสอบโดยวิธีเคาะ Casagrande’s Cup (มาตรฐาน ASTM D๔๓๑๘) มีความสัมพันธ์กับค่ากำลังรับแรงเฉือนของดิน อันเนื่องมาจากแรงต้านทานความเหนียวของมวลดินเคลื่อนที่เข้าสัมผัสกันเป็นระยะทาง ๑๒.๗ มิลลิเมตร ภายหลังการตกกระแทกอย่างอิสระของ Casagrande’s Cup จำนวน ๒๕ ครั้ง ที่ระดับความสูง ๑๐ มิลลิเมตร ด้วยอัตราเร็ว ๒ ครั้งต่อวินาที การทดสอบขึ้นอยู่กับทักษะ และความชำนาญของผู้ทดสอบ เพื่อช่วยให้ผลการทดสอบแม่นยำขึ้น จึงติดตั้งมอเตอร์ที่ความเร็ว ๑๒๐ รอบต่อนาที เข้ากับเครื่องมือทดลอง การนับรอบจำนวนเคาะ โดยใช้ Reed Switch ทดสอบสมบัติกระดอนของพื้นยางด้วยลูกเหล็ก อุปกรณ์ทดสอบได้แก่ หลอดพลาสติกใสมีฐานเจาะรูตรงกลาง, ลูกเหล็กขนาด ๕/๑๖ นิ้ว และแผ่นแม่เหล็ก วิธีทดสอบ โดยวางหลอดทดสอบใสบนแท่นยางให้ส่วนฐานหลอดอยู่ด้านบน ต่อจากนั้นใช้แผ่นแม่เหล็กจับยึด ลูกเหล็กหย่อนลงในฐานสี่เหลี่ยม และเลื่อนแผ่นแม่เหล็กออกจากฐานเพื่อปล่อยลูกเหล็กในหลอดพลาสติกใสที่ความสูง ๒๕ เซนติเมตร จากแท่นยางทดสอบกระดอนขึ้นมาได้ร้อยละ ๗๗ - ๙๐ ของความสูงหลอดพลาสติกใส วิธีการทดสอบหาค่าพิกัดพลาสติกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ วิธีการคลึง (Rolling method : ASTM D๔๓๑๘ และ BS ๑๓๗๗) ซึ่งนิยามว่า ค่าพิกัดพลาสติก คือ ค่าปริมาณความชื้นในมวลดินที่น้อยที่สุด ที่สามารถคลึงดินให้เป็นเส้น และแตกตัวเป็นเส้นร้าวที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 ± 0.5 มิลลิเมตร (๑/๘ นิ้ว) จากการทดสอบที่ได้มักขึ้นอยู่กับทักษะ และความชำนาญของผู้ทดสอบ โดยการพิจารณาสภาพการร่วนของดิน และรอยแตกร้าวที่ผิวด้วยสายตา จึงถูกพิจารณาว่าเป็นการทดสอบที่มีความแปรปรวนสูง การใช้เครื่องคลึงช่วยให้ผลการทดสอบแม่นยำยิ่งขึ้น เครื่องมือดังกล่าวมีลักษณะรูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ภายในมีส่วนที่ทำเป็นขอบกันทั้ง ๒ ด้าน มีความสูง 3.0 ± 0.5 มิลลิเมตร และอีกส่วนหนึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ มีมือจับเพื่อใช้สำหรับคลึงดิน

ชื่อผลงานลำดับที่ ๑ การปรับปรุงวิธีการทดลองที่ ทล.ท.๑๐๒/๒๕๑๕ วิธีการทดลองหาค่า Liquid Limit (LL) ของดิน และวิธีการทดลองที่ ๑๐๓ วิธีการทดลองหาค่า Plastic Limit และ Plasticity Index (PI) ของดิน ตามมาตรฐาน ASTM D ๔๓๑๘ (ต่อ)

๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน

๒.๑ การทดสอบหาค่าพิกัดเหลวมีข้อควรระวังดังนี้

๒.๑.๑ ดินที่จะทดสอบควรผสมน้ำให้ซึมเข้าถึงเนื้อดินอย่างทั่วถึง (Homogeneous) สำหรับดินเหนียวอ่อน อาจจะต้องทิ้งไว้โดยการผสมน้ำแล้วปิดภาชนะไว้เป็นเวลา ๑ คืน

๒.๑.๒ ระยะเวลาของ Casagrande's Cup ควรทำการตรวจสอบ ให้ได้ตามมาตรฐาน

๒.๑.๓ พื้นยางของ Casagrande's Cup ควรมีความแข็งตามมาตรฐาน โดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D ๔๓๑๘ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานวิธีการทดลอง กรมทางหลวง

๒.๑.๔ การทดสอบ Liquid limit เพื่อให้ความถูกต้องสูงสุดควรทำการทดสอบจากสภาพดินที่เปียก (หลังจากทิ้งไว้ ๑ คืน) ไปยังสภาพดินที่แห้งขึ้น โดยการปล่อยให้ดินแห้งในอากาศ หรือใช้มีดปาดดิน คลุกเคล้าให้น้ำระเหย

๒.๑.๕ ดินตัวอย่างที่มีค่า PI ต่ำ เช่น Silty Clay หรือ Sandy Clay การเคลื่อนที่ของตัวอย่างเข้าติดกันในร่อง อาจจะไม่ใช้การเคลื่อนที่เข้าสัมผัสกันอย่างแท้จริงแต่อาจเกิดจากปริมาณน้ำในดินน้อยเกินไป ตัวอย่างจึงไม่ยึดเกาะพื้นผิวกระชก การเคลื่อนที่เข้าติดกันนั้น เพราะตัวอย่างลื่นไถลมาชนกัน ให้ตรวจสอบโดยใช้ Spatula เปิดผิวหน้าของ ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบดูตรงที่ตัวอย่างชนกัน ถ้าปรากฏว่าชนกันแต่ไม่ติดเป็นเนื้อเดียวแสดงว่าเกิด การลื่นไถลขึ้น ให้เติมน้ำแล้วทำการทดสอบใหม่

๒.๑.๖ ต้องตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องมือเคาะด้วยอัตรา 2 ± 0.1 ครั้งต่อวินาที ระยะเวลาการทดลองนับตั้งแต่ใส่ตัวอย่างลงในถ้วยจนเคาะเสร็จ ต้องไม่เกิน ๓ นาที

๒.๑.๗ การผสมตัวอย่างกับน้ำ

○ ถ้าใส่น้ำน้อย จะเคาะเกินช่วงเคาะ แก้ไขโดยการเติมน้ำจนกว่าการเคาะอยู่ในช่วง

○ ถ้าใส่น้ำมากเกินไป จะเคาะได้น้อยกว่าช่วงเคาะ แก้ไขโดยเกลี่ยตัวอย่างบาง ๆ ผึ่งลมไว้ชั่วครู่แต่อย่าให้ผิวหน้าแข็งเป็นคราบแล้วคลุกใหม่ เคาะจนกว่าจะอยู่ในช่วง

๒.๒ การทดสอบหาค่าพิกัดพลาสติกด้วยการใช้เครื่องคลึง มีข้อควรระวังดังนี้

๒.๒.๑ คลึงตัวอย่างเป็นเส้นในอัตรา ๘๐-๙๐ เทียวด่อนาที (คลึงไป-กลับ นับเป็น ๑ เทียว) ใช้เวลาทดสอบไม่เกิน ๒ นาที ให้ได้ขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร (๑/๘ นิ้ว)

๒.๒.๒ ตัวอย่างต้องไม่สัมผัสขอบกัน ทั้งสองด้าน

๒.๒.๓ เมื่อเส้นตัวอย่างได้ขนาดแล้ว แต่ไม่มีรอยแตกให้แบ่งตัวอย่างออกเป็น ๖-๘ ชิ้น แล้วมาขยำให้เข้ากัน ทดสอบซ้ำจนกว่าจะเห็นรอยแตก

๒.๒.๔ ตัวอย่างดินพวก PI ต่ำ ๆ จะทำลำบาก ก่อนคลึงให้แต่งดินเป็นแท่งยาว ใช้น้ำหนักคลึงเบา ๆ มิฉะนั้นตัวอย่างจะแตกทันที

๒.๒.๕ ในกรณีตัวอย่างมีทรายปนมาก ให้หาค่า Plastic limit ก่อน Liquid Limit ถ้าเป็น Non - Plastic จะได้ไม่ต้องทดลองหาค่า Liquid Limit

๓) ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๓.๑ ลดความผิดพลาดที่เกิดจากตัวผู้ทดสอบ

๓.๒ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน

๓.๓ เพิ่มความเชื่อมั่นของห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานทดลอง กรมทางหลวง

ชื่อผลงานลำดับที่ ๒ การใช้เครื่อง Soil Sensor วัดค่า pH และความชื้น เพื่อควบคุมคุณภาพงาน Pavement In-Place Recycling

๑) สรุปสาระสำคัญโดยย่อ

การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ ในความหมายตามมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๑๓/๒๕๔๓ การปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling) คือการนำวัสดุจากชั้นทางเดิมมาปรับปรุงคุณภาพแล้วนำไปใช้งานใหม่ โดยให้มีคุณภาพตามรูปแบบ และข้อกำหนด อาจจะเพิ่มเติมวัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงขนาดคละ และเพิ่มปริมาณ เช่น หิน ทราวย วัสดุมวลรวม และวัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพ (Stabilizing agents) เช่น ปูนซีเมนต์ ปูนขาว แอสฟัลต์ และสารผสมเพิ่ม (Admixture) อื่นใด ก่อนดำเนินการก่อสร้างในแต่ละวัน ต้องทำการ ตรวจสอบความพร้อมในการทำงานของเครื่องจักร โดยเฉพาะรถชุดผสม รถส่งจ่ายซีเมนต์และน้ำ โดยผู้รับจ้างจะทำการตรวจสอบ ความพร้อมของระบบต่าง ๆ ของเครื่องจักร ทั้งระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปั๊ม และต้องมีการตั้งค่าการทำงานต่าง ๆ ให้กับระบบไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งเป็น ระบบสั่งการ และควบคุมให้รถชุดผสม รถส่งจ่ายซีเมนต์และน้ำ ทำงานตามที่ต้องการ เช่น ปริมาณ ซีเมนต์ ปริมาณน้ำ ความลึก ความกว้างของการชุดผสม ความเร็วในการเดินของรถ ความหนาแน่น ของวัสดุมวลรวม ผิวทางเดิม และพื้นทางเดิม โดยผู้ควบคุมงานต้องควบคุม และตรวจสอบอยู่เสมอ ปริมาณซีเมนต์เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อกำลังอัด การเจือปนของสารอินทรีย์ที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา เช่น กลูโคส และกรดหินปูน ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการเพิ่มกำลังรับแรงอัดของดินซีเมนต์ ปริมาณความชื้นขณะทำการบดอัด ปริมาณซีเมนต์ที่ผสมกับวัสดุชั้นทางเดิมจะหาได้จากความสัมพันธ์ ระหว่าง ปริมาณความชื้น และความหนาแน่น โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว จะเกิดขึ้นได้จริง เมื่อทำการ บดอัดทันทีหลังการผสม และเสร็จก่อนเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน จากการทดสอบในสนาม และ ห้องทดลอง พบว่า การเพิ่มเวลาในการผสม และการเพิ่มความชื้น จะทำให้ความหนาแน่นลดลง กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องทำเสร็จภายใน ๒ ชั่วโมง นับตั้งแต่วัสดุผิวทางเดิม และพื้นทางเดิมได้ผสม กับน้ำปูน แล้วถูกปล่อยออกมาจากท้ายรถชุดผสม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการตรวจสอบ ปริมาณซีเมนต์ และความชื้นให้อยู่ในช่วงเวลาเหมาะสม เครื่อง Soil Sensor สามารถวัดค่า pH ในช่วง ๓ - ๙ วัดความชื้นในช่วง ๐ % - ๙๐ % จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ เพราะสามารถ ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุได้ทันที

๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน

การใช้เครื่อง Soil Sensor ต้องทำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบในห้องปฏิบัติการ โดยวัดค่า pH และความชื้น เปรียบเทียบกับการออกแบบตามปกติ โดยที่ค่า pH แปรผันตามค่าเปอร์เซ็นต์ ปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น เมื่อได้ค่าที่เหมาะสมแล้วก็นำไปควบคุมคุณภาพหน้างาน ความคลาดเคลื่อนอาจ เกิดจากความแตกต่างกันของขนาดคละ และความชื้น โดยสมมติฐานว่า การเก็บตัวอย่างวัสดุด้วย เครื่องตัดผิวทางเดิมแอสฟัลต์ออก แล้วทำการชุดเอาหินคลุกพื้นทางเดิมออกมานั้น ผิวทางแอสฟัลต์ ที่ได้จะเป็นแผ่น ทำให้ต้องย่อยแผ่นแยกออกจากกัน โดยใช้ค้อนทุบในห้องทดลอง แล้วนำไปเข้าตู้อบ เพื่อทำให้ยางแอสฟัลต์อ่อนตัว วัสดุจะแยกออกเป็นเม็ด วิธีนี้จะได้วัสดุมวลรวมที่มีมวลหยาบมาก มีฝุ่นละเอียดน้อย ทำให้ปริมาณซีเมนต์ออกแบบมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นตัวแทนที่ไม่ตรงกับการทำงาน จริงที่ได้จากเครื่องจักรชุดผสม การใช้เครื่อง Soil Sensor ตรวจสอบวัสดุ สามารถควบคุมปริมาณ ปูนซีเมนต์ และความชื้นที่หน้างานให้คงที่ได้ ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพตาม ทล.ม.๒๑๓/๒๕๔๓ มาตรฐานการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)

ชื่อผลงานลำดับที่ ๒ การใช้เครื่อง Soil Sensor วัดค่า pH และความชื้น เพื่อควบคุมคุณภาพงาน Pavement In-Place Recycling (ต่อ)

๓) ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

เพิ่มความเชื่อมั่นในการควบคุมงานให้ได้คุณภาพได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเครื่อง Soil Sensor สามารถวัดความชื้นได้ทันที โดยที่ไม่ต้องหาความชื้นในพื้นที่ก่อนเริ่มทำงาน สามารถปรับเพิ่ม-ลดความชื้นเพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว การใช้เครื่อง Soil Sensor ทำให้ทราบค่าปริมาณซีเมนต์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง มีความคลาดเคลื่อนน้อยลง เมื่อควบคุมวัสดุให้ได้ตามข้อกำหนดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม การบดอัดสามารถทำได้ทัน และเสร็จก่อนการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันจะเป็นตัวช่วยการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling) ให้ได้คุณภาพอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งโครงการ หากเกิดข้อบกพร่องของวัสดุสามารถแก้ไขได้ทันเวลา เครื่องมือวัดใช้งานง่าย สะดวก ราคาไม่แพง

ชื่อข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพวัสดุรองพื้นทางจากลูกรังผสมกากยางที่ได้จากการชุตไส (Reclaimed Asphalt Pavement: RAP)

๑) สรุปหลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปัญหาการขาดแคลนแหล่งวัสดุที่มีคุณสมบัตินำมาใช้เป็นวัสดุรองพื้นทาง วัสดุที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดต้องขนส่งจากแหล่งที่มีระยะทางไกล ทำให้มีค่าดำเนินการที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับผิวทางแอสฟัลต์ที่ถูกรีดลอนออกจากหน้างานที่หมดอายุ หรือชำรุดจนถึง ชั้นพื้นทางบางส่วนนำกลับไปใช้ใหม่ได้เรียกว่า “Reclaimed Asphalt Pavement: RAP” แต่ส่วนที่เหลือจะนำไปกองเก็บไม่ได้ใช้งาน ต้องหาพื้นที่ควบคุมการจัดเก็บให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ การกองเก็บโดยไม่ได้ดูแลอาจมีการลักลอบนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการเพิ่มภาระงานแก่เจ้าหน้าที่ การนำ Rap มาใช้ในงานวิศวกรรมโดยตรงอาจประสบปัญหาจากบดอัดไม่ดี และมีกำลังอัดต่ำ เนื่องจากขนาดคละไม่ดี และมียางแอสฟัลต์ที่มีอยู่ในส่วนผสม จากปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงคุณภาพวัสดุรองพื้นทางที่มีส่วนละเอียดค่อนข้างสูง ไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนดผสมกับกากยางที่ได้จากการชุตไส RAP โดยออกแบบส่วนผสม (Trial Mix) เพื่อให้ได้อัตราส่วนที่ทำให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๒๐๕/๒๕๓๒ มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม

๒) ข้อเสนอแนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

แนวคิดเนื่องจากวัสดุทั้งสองชนิดมีข้อดี ข้อด้อยต่างกันจำเป็นที่จะต้องหาคุณสมบัติของแต่ละตัวอย่าง โดยการหาขนาดคละ ค่า Liquid Limit ค่า Plastic Index และค่า CBR ของวัสดุมวลรวม และ Rap เพื่อหาอัตราส่วนผสม ที่ทำให้วัสดุมวลรวมใหม่มีคุณสมบัติตาม ทล.ม.๒๐๕/๒๕๓๒ มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม จะต้องมีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

๒.๑ มีค่าความสึกหรอของ Course Aggregate ไม่เกินร้อยละ ๖๐ การเติมกากยางวัสดุมวลรวม เป็นหินและยางแอสฟัลต์ จะช่วยลดความสึกหรอของวัสดุมวลรวมได้

๒.๒ มีขนาดคละที่ดี การออกแบบส่วนผสม (Trial Mix) จะทำให้วัสดุมีขนาดคละตามข้อกำหนด

๒.๓ มีค่าขีดจำกัดเหลวไม่เกินร้อยละ ๓๕ เนื่องจาก Rap เป็นวัสดุจำพวก N-P จึงช่วยลดความเหนียวของส่วนละเอียดได้

๒.๔ มีค่า Plasticity Index ไม่เกินร้อยละ ๑๑ สัมพันธ์กับค่าขีดจำกัดเหลวที่เปลี่ยนแปลง

๒.๕ มีค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ที่ความแน่นแห้งการบดอัดร้อยละ ๙๕ ของความแน่นแห้ง สูงสุดที่ได้จากการทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.ท.๑๐๘/๒๕๑๗

ข้อเสนอ เนื่องจากการใช้วัสดุผสมกัน เพื่อให้ได้คุณภาพถูกต้อง วัสดุแต่ละชนิดขนาดคละต้องมีความสม่ำเสมอ การควบคุมให้มีความสม่ำเสมอของวัสดุเป็นเรื่องค่อนข้างยาก จึงเสนอให้ออกแบบอัตราส่วนผสมให้เพื่อความคลาดเคลื่อนด้วย การผสมให้เข้ากันดีของวัสดุในสนามต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ อาจจะผสมในกองจนมั่นใจว่าเข้ากันดีแล้วจึงขนย้ายไปหน้างาน

๓) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ ลดปัญหาการขาดแคลนแหล่งวัสดุรองพื้นทาง

๓.๒ ลดต้นทุนการขนส่งวัสดุที่ต้องขนส่งจากแหล่งที่มีระยะทางไกล

๓.๓ ลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บ การดูแลรักษาากยาง

๓.๔ เพิ่มเสถียรภาพของโครงสร้างชั้นรองพื้นทาง


๓.๕ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างชั้นทางอื่น ๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) *มนตรี วรรณบวร* (ผู้ขอรับการประเมิน)

(นายมนตรี วรรณบวร)

(วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)

(ลงชื่อ)  (ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล)

(นายกิตติชัย ศรีโยธา)

(วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)